



Sicilgesso®
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948



RASODUE



Rasante di finitura premiscelato bianchissimo.

Prodotto per la finitura bianchissimo, a base di puro gesso scagliola e additivi chimici dosati automaticamente in rapporto costante.

RASODUE è classificato secondo la normativa europea EN 13279-1 come intonaco di gesso in strato sottile C6/20/2.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Polvere bianca
Peso specifico polvere	≈ 600 kg/m ³
Peso specifico prodotto essiccato	≈ 1100 kg/m ³
Granulometria	≤ 0,2 mm
pH	≈ 11
Consumo	≈ 1 kg/m ² per mm di spessore
Tempo di presa	100 ± 15 min
Conducibilità termica	$\lambda_{23-50} = 0,36 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (val.tab.)
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 2,5 N/mm ²
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 1 N/mm ²
Adesione al supporto (tavella)	≥ 0,4 N/mm ² - FP:A
Reazione al fuoco	Classe A1
Acqua di impasto	≈ 66% (≈ 11 l per sacco da 17 kg)
Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.	

RASODUE è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47.



IMBALLO / SACCHI DI CARTA DA 17 KG ~ CONFEZIONE / SU BANCALI DA 50 SACCHI

UTILIZZO

RASODUE è utilizzato per lisciare i locali intonacati ottenendo in tal modo una superficie perfettamente speculare. RASODUE è idoneo per rasature a velo e a spessore di ottima adesività e superiori resistenze meccaniche. Applicata in strati sottili, la finitura di RASODUE permette di creare effetti decorativi o riprodurre l'aspetto di materiali come il marmo. Ideale anche per la rasatura del cartongesso.

Per interni.

SUPPORTI

RASODUE può essere applicato su intonaco base gesso, base cemento e calce, previa opportuna stagionatura.

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti:

- Base gesso - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente, abbia già fatto presa, ma non sia ancora asciutto.
- Base cemento e calce - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente e sufficientemente stagionato.

Preparazione dell'impasto - mano o con trapano munito di frusta a bassa velocità:

- inserire in un gabasso pulito l'acqua necessaria ad impastare il quantitativo di polvere previsto;
- versare il prodotto a spolvero fino alla scomparsa del velo d'acqua, lasciandolo imbibire e rimescolando il prodotto.

RASODUE si applica con spatola liscia in acciaio (spatola americana), in più mani, fino ad ottenere una superficie liscia speculare.

AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Evitare di applicare il prodotto in presenza di forte vento.

Nella realizzazione dell'impasto utilizzare acqua pulita.

Non aggiungere materiali estranei all'impasto di RASODUE.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rasante a base di gesso emidrato, inerti selezionati e additivi, per interni, RASODUE, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 (classe C6/20/2). Il prodotto dovrà essere applicato a mano e lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme. Il rasante dovrà avere un spessore di circa.....mm.

I prodotti Sicilgesso sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente - 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it